

## ГРУНТ ВАК®-02-06 АНТИМЕЛ™

### PRIMER FOR CHALK SURFACES

---

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для подготовки под окраску любыми видами красок поверхностей со старой меловой побелкой или других рыхлых проблемных минеральных подложек внутри помещений.
<b>СВОЙСТВА</b>	Укрепляет рыхлую поверхность. Позволяет перекрашивать поверхность, не смывая старой меловой побелки. Образует прозрачное бесцветное покрытие. Улучшает адгезию финишного покрытия. Снижает расход краски, быстро высыхает. Практически без запаха.

---

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Расход на один слой</b>	70-100 г/кв.м.
<b>Время высыхания</b>	2 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
<b>Разбавитель</b>	вода

---

<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	
<b>Подготовка поверхности</b>	Обрабатываемые поверхности очистить и обеспылить. Известковые, непрочно держащиеся покрытия удалить.
<b>Условия нанесения</b>	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
<b>Нанесение</b>	Перед применением грунт перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, распылителем до полного смачивания поверхности. При нанесении в 2 слоя допускается разведение водой на 20-30%.
<b>Очистка инструментов</b>	До высыхания краски отмываются водой.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

---

<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.
--------------------------	---