

ЭмлакРегион

<https://emlakregion.ru>

emlakregion@mail.ru

ГРУНТОВКА УНИКОР-М

ОПИСАНИЕ

УНИКОР™-М – воднодисперсионная грунтовка с добавлением модификатора ржавчины. Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водной дисперсии синтетического полимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка предназначена для защиты металлических поверхностей с остатками окалины и плотнодержащейся ржавчины (толщина коррозионного слоя не более 100 мкм). Используется с последующим перекрытием различными типами красок, а также как самостоятельное атмосферостойкое покрытие для консервационной защиты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | |
|----------------|--|--|
| ➤ Цвет: | черный, красно-коричневый, темно-зеленый | ➤ Объемная доля нелетучих веществ, 37,5±2* |
| ➤ Глянец: | матовая | %: |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Плотность, г/см ³ : |
| | | ➤ Температура вспышки, °С: |

1,20-1,30

отсутствует

* в зависимости от цвета

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Стандартная, включающая, при необходимости, отмытку от грязи, очистку от неплотнодержащихся слоев, удаления масляных и жировых загрязнений, очистку до степени St 2. Обезжиривание поверхности производить водными техническими моющими средствами с последующим промывкой водой;

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ

➤ грунтовку тщательно перемешивают до получения однородной массы, при необходимости разбавляют водой (до 5 % от массы);

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- для наружных работ грунтовку применяют при температуре окружающего воздуха не ниже 10°C;
- относительная влажность воздуха рекомендуемая 65±5%;
- рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°C;
- обеспечение хорошей циркуляции воздуха в закрытых помещениях;
- отсутствие осадков;
- скорость ветра не более 10 м/с.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

	Безвоздушный	Пневматический
➤ Давление краски, атм., не менее – 40	➤ Давление краски, атм., не менее – 3,5-4,5	
➤ Диаметр сопла, мм – 0,33-0,42	➤ Диаметр сопла, мм – 1,8-2,2	
➤ Расстояние до окрашиваемой поверхности, см –20-30		

Допускается нанесение кистью, валиком, окунанием и струйным обливом.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч

	до отлипа	до твердой пленки		до перекрытия	
	20°C	20°C	90°C	20°C	90°C
	0,15		0,15	1	0,15

Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключить резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечить вентиляцию для удаления воды. Выдержка покрытия до горячей сушки не менее 10 минут при 20°C и относительной влажности воздуха 65±5 %;

ВЫДЕРЖКА ДО НАНЕСЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ

Грунтовку до нанесения воднодисперсионной краски АКРЭМ™-МЕТАЛЛ выдерживают 1 час. В случае нанесения на грунтовку УНИКОР™-М органоразбавляемых материалов, грунтовку выдерживают 24 часа.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	Диапазон нанесения	Толщина 1 слоя пленки, мкм*		Теоретический расход, на 1 м ²	
		сухой	мокрой	л	кг
Возможный		15-25	30-50	0,045-0,061	0,058-0,074
Типичный		20	40	0,053	0,066

* В зависимости от назначения и области применения покрытия возможны отклонения от указанной толщины. Это приведет к изменению расхода и может повлиять на время высыхания и интервал перекрытия.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	Грунтовка используется как самостоятельное 1-2 слойное покрытие, а также может перекрываться воднодисперсионной краской АКРЭМ™-МЕТАЛЛ. Возможно, нанесение на грунтовку органоразбавляемых эмалей типа ПФ-115, МЛ-12 и других после проверки на совместимость.
------------------	--

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка УНИКОР™-М пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в технических условиях на грунтовку. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Все работы с грунтовкой в помещениях должны проводиться при работающей общеобменной и местной вентиляции, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, содержание вредных веществ в которой не должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК).

ХРАНЕНИЕ	Транспортирование и хранение грунтовки производят при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование грунтовки при температуре до минус 20°C, при этом общая продолжительность транспортирования не должна превышать одного месяца. Гарантийный срок хранение – 12 месяцев.
----------	---