

Техническая характеристика
Грунтовка «ЭКОГРУНТ»
ТУ 2316-013-0-31953544-00

ТИП	Водная грунтовка против синевы										
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Сцепляющая водная грунтовка с профилактическим действием против синевы, плесени и дереворазрушающих грибов. Обработанная древесина является несущей основой для последующей обработки продуктами экологически чистой гидросистемы для окраски окон и наружных дверей «Эколак» или «Экопласт»										
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<table><tr><td>Цвет</td><td>св. дуб, тик, сосна, пихта, палисандр, вишня,</td></tr><tr><td></td><td>орех, каштан, махагон</td></tr><tr><td>Расход древесины</td><td>150-200 г/м² в зависимости от породы и способа обработки</td></tr><tr><td>Плотность</td><td>1,1 г/м³</td></tr><tr><td>Вязкость</td><td>по ВЗ-4 - 13±2 сек.</td></tr></table>	Цвет	св. дуб, тик, сосна, пихта, палисандр, вишня,		орех, каштан, махагон	Расход древесины	150-200 г/м ² в зависимости от породы и способа обработки	Плотность	1,1 г/м ³	Вязкость	по ВЗ-4 - 13±2 сек.
Цвет	св. дуб, тик, сосна, пихта, палисандр, вишня,										
	орех, каштан, махагон										
Расход древесины	150-200 г/м ² в зависимости от породы и способа обработки										
Плотность	1,1 г/м ³										
Вязкость	по ВЗ-4 - 13±2 сек.										
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Основа должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска, грязи и пыли. Грунтовка «Экогрунт» является готовым продуктом и наносится неразбавленной. Перед нанесением хорошо перемешать. Температура обработки 15-30° С.										
НАНЕСЕНИЕ	Кистью, обливом, окунанием										
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	3 часа при t 20° С и относительной влажности воздуха 65%.										
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	В герметичной упаковке при температуре выше 0 С. Не допускать замораживания.										
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	12 месяцев со дня изготовления										