

Техническая характеристика краска АКРЭМ-ФАСАД ТУ 2316-001-0-31953544-96

ТИП	Водно-дисперсионная акриловая краска.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и старым покрытиям, а также для высококачественной внутренней отделки помещений. Рекомендуется для использования в местах интенсивного загрязнения и влажных помещениях.	
СВОЙСТВА	Универсальная фасадная краска с высокой укрывистостью, хорошей паропроницаемостью и водостойкостью, альгицидными и фунгицидными добавками. Образует долговечное нежелтеющее покрытие, хорошо моется. Покрытие на основе краски сохраняет декоративные свойства не менее 10 лет, в условиях умеренного и холодного климата.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет	под заказ
	Расход	100-130 г/м ² на 1 слой. Расход зависит от шероховатости и пористости окрашиваемой поверхности, способа нанесения и условий окрашивания.
	Массовая доля нелетучих веществ %	54-59
	Разбавитель	Вода питьевая.
	Время высыхания при температуре (20 ± 2)° С не более, ч.	1
	Блеск	Матовый.
	Тара	70 кг.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Перед применением краска перемешивается, при необходимости разбавляется питьевой водой до вязкости 30-40 с при нанесении пневматическим распылителем или 40-50 с при нанесении кистью и наносится в 2 слоя на предварительно загрунтованную грунтовкой «Поликрэм - Ф» поверхность. Грунтовка перед нанесением разводится водой в соотношении 1:2 (1часть грунтовки + 2 части воды). Вновь оштукатуренные поверхности рекомендуется выдержать не менее 3-х недель до проведения окрасочных работ. При нанесении краски на ранее окрашенные поверхности, их необходимо промыть любым моющим раствором и удалить непрочно держащиеся старые покрытия. При необходимости можно выполнить шпатлевание поверхности шпатлевкой «Шпакрэм-Ф» согласно рекомендаций, указанных в аннотации «Шпакрэм»	
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	Краску следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +8°С, влажность не более 70%. Запрещается производить окраску фасада во время дождя. Время высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, влажности и может колебаться от 1 до 24 ч.	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	Краску хранят и транспортируют при температуре выше 0°С.	
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	12 месяцев	