

Техническая характеристика

«Акрэм – Комфорт-20»

ТУ 2316-023-31953544-2005

ТИП

Вододисперсионная акриловая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окрашивания деревянных окон, дверей, панелей, ДВП, МДФ. Создает прочное, водостойкое, атмосферо- и УФ-стойкое покрытие с превосходной долговременной защитой. Срок службы покрытия краски в условиях умеренного климата не менее 5-ти лет в соответствии с ГОСТ 24700-99. «Блоки оконные деревянные со стеклопакетом».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|---|
| Цвет | белый, цветные под заказ |
| Разбавитель | вода – если потребуется |
| Расход | 110-130 г/м ² на один слой в зависимости от метода нанесения |
| Содержание сухих веществ | 49-54% |
| Плотность | 1,2г/см ³ |
| Вязкость | не менее 60 с по вискозиметру ВЗ-246 |
| Блеск | полуматовая |
| Степень перетира | не более 20 мкм |
| Стойкость к действию жидкостей | вода не менее 24 ч при t 20°C |
| Стойкость к мытью | выдерживает слабощелочное |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краску перемешивают, при необходимости разбавляют водой (не более 5%).

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и жира.

Непрочно держащееся покрытие должно быть полностью удалено.

Допускается колеровка водными пигментными пастами.

Краску применять при температуре не ниже +8°C.

НАНЕСЕНИЕ

Кистью, валиком, пневматическим распылением в два слоя.

Инструмент и тару необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 час на отлип при t 20° С, и относительной влажности воздуха 65%

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре выше 0°C. Не допускать замораживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

12 месяцев со дня изготовления