

КРАСКА ВАК[®]-10-50Ф СИЛИКАТ ДЛЯ СТЕН НЕГОРЮЧАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ	Предназначена для отделки стен в помещениях с нормальной влажностью. Применяется по минеральным поверхностям: по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, цементно-песчаной штукатурке
СВОЙСТВА	Водоразбавляемая силикатная краска. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности КМ0. Образует ровное матовое негорючее покрытие. Быстро высыхает, не имеет запаха. Покрытие допускает легкую влажную протирку. Пожаровзрывобезопасна.
<hr/>	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Расход на один слой	120-150 г/кв.м.
Время высыхания до степени «сухой на ощупь»	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%
Время окончательного высыхания покрытия	Не более 6 часов при температуре воздуха +20°C и влажности 65%
Состав	Раствор силикатов, пигменты, наполнители, целевые добавки.
Разбавитель	вода
<hr/>	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочной державшейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом ВАК [®] . Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением краску при необходимости перемешать. При необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить валиком, кистью в 2 слоя.
Очистка инструментов	До высыхания краски отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
<hr/>	
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании на кожу промыть большим количеством воды. Избегать попадания в глаза. Использованную тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от детей.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.