

## ЛАК 7320 бесцветный

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Лак 7320 – однокомпонентный лакокрасочный материал на основе винилового сополимера.							
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для защиты от ультрафиолетового излучения и придания глянца покрытию.							
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>								
	➤ Цвет	бесцветный		➤ Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,0±0,05			
	➤ Объемная доля нелетучих веществ, %	21±1		➤ Температура вспышки, °С	27			
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>								
	➤ Лак наносят на поверхности, окрашенные эмалями Эмакоут 7320.							
<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАКА</b>	➤ обеспечить температуру лака в диапазоне 15-25°С, затем перемешать до однородной консистенции; для промывки инструмента использовать растворитель Эмлак № 221;							
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ температура воздуха от минус 5 до +30°С;</li> <li>➤ относительная влажность воздуха рекомендуемая до 85%;</li> <li>➤ рекомендуемая температура окрашиваемой поверхности выше точки росы не менее, чем на 3°С;</li> <li>➤ отсутствие осадков.</li> </ul>							
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	<b>Безвоздушный</b>			<b>Пневматический</b>	<b>Кисть</b>	<b>Валик</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Кратность повышения давления – 1:28</li> <li>➤ Давление краски, МПа, не менее – 15</li> <li>➤ Диаметр сопла, мм/угол факела, °: по ровным поверхностям – (0,38-0,43) / (30-50)° по сложным поверхностям – (0,28-0,33) / (20-30)°</li> <li>➤ Расстояние до окрашиваемой поверхности, см – 30-40</li> </ul>			Давление лака, МПа – 0,4-0,6; Диаметр сопла – 1,4-1,6 мм	Допускается нанесение кистью или валиком при окрашивании небольших участков поверхности			
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	<b>до отлипа</b>				<b>до твердой пленки</b>			
	-5°С	0°С	20°С	30°С	-5°С	0°С	20°С	30°С
	2 ч	1,5 ч	1 ч	30 мин	8 ч	6 ч	2 ч	1,5 ч
Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключать резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечивать вентиляцию для удаления растворителя.								
<b>РАСХОД МАТЕРИАЛА</b>	Теоретический расход, кг/ м <sup>2</sup>							
	0,09 при толщине покрытия 18 мкм							
<b>ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ</b>	<i>Рекомендуется применять в системах по согласованию со специалистами ЭМЛАК.</i>							
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>								
<p>Обращаться с осторожностью. Лак является пожароопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав. Все работы, связанные с применением лака, должны проводиться в помещениях, снабженных общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с органорастворяемыми лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению.</p> <p>Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.</p>								