

Лак АКРЭМ

ОПИСАНИЕ Лак АКРЭМ™ – воднодисперсионный сополимерный лак.

НАЗНАЧЕНИЕ Лак предназначен для нанесения на краску АКРЭМ™-МЕТАЛЛ с целью повышения блеска и атмосферостойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| ➤ Цвет: | бесцветный | ➤ Объемная доля нелетучих веществ, %: | 37,3±3 |
| ➤ Глянец: | полуглянцевый | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,10±0,05 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Температура вспышки, °С: | отсутствует |

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Подготовку поверхности под окраску и нанесение проводят по специальной технологической документации, разработанной ВНИИЖТ (г. Москва) в зависимости от объекта окрашивания (Типовой технологический процесс).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАКА

- лак АКРЭМ™ тщательно перемешивают;
- с целью улучшения качества готового покрытия целесообразно перед нанесением в лак АКРЭМ™ добавить 10% краски АКРЭМ™-МЕТАЛЛ, соответствующего цвета.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- для наружных работ лак применяют при температуре окружающего воздуха не ниже 10°C;
- относительная влажность воздуха рекомендуемая 65±5%;
- рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°C;
- обеспечение хорошей циркуляции воздуха в закрытых помещениях;
- отсутствие осадков; ➤ скорость ветра не более 10 м/с.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ По документации ВНИИЖТ

| | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--|
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч | до отлипа | до твердой пленки | до перекрытия | Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключить резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечить вентиляцию для удаления воды. |
| | 20°C | 20°C | 20°C | |
| | 0,30 | 1 | 1 | |

ВЫДЕРЖКА ДО НАНЕСЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ Лак наносится на краску АКРЭМ™-МЕТАЛЛ после ее штатной сушки.

| | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---|--------------|
| ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ | Диапазон нанесения | Толщина 1 слоя пленки, мкм* | Теоретический расход, на 1 м ² | |
| | | сухой | л | кг |
| | Возможный | 8-12 | 0,021-0,032 | 0,023– 0,035 |
| | Типичный | 10 | 0,026 | 0,028 |

* В зависимости от назначения и области применения покрытия возможны отклонения от указанной толщины. Это приведет к изменению расхода и может повлиять на время высыхания и интервал перекрытия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Лак АКРЭМ™ пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в технических условиях на лак. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Все работы с лаком в помещениях должны проводиться при работающей общеобменной и местной вентиляции, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений, содержание вредных веществ в которой не должно превышать предельно допустимые концентрации (ПДК).

ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение лака производят при температуре выше 0°C.

Не допускать замораживания!

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.