

Техническая характеристика  
**лак «Балет плюс»**  
ТУ 2316-004-0-31953544-00

## ТИП

Вододисперсионный акрил-полиуретановый паркетный лак

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренней отделки паркетных полов, деревянных лестниц, мебели и других изделий из древесины. Образует прочное, износостойкое покрытие с превосходной долговременной защитой деревянных поверхностей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный и тонированный по колерной карте
Разбавитель	вода, если потребуется
Расход	100-150 г/м <sup>2</sup> на один слой
Содержание сухих веществ	42-47%
Плотность	1,205 г/см <sup>3</sup>
Вязкость	не менее 14 с по вискозиметру ВЗ-246
Глянец	матовый и полуглянцевый
Стойкость к действию жидкостей	вода – не менее 8 часов при t 20° С 0,5% моющего раствора – не менее 0,5 часа при t 35° С

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окрашиваемая поверхность предварительно зашкуривается, с нее удаляется пыль, воск и жирные загрязнения. Перед нанесением лак хорошо перемешивается. Первый слой возможно разбавить водой на 5-10%. После сушки первого слоя лака (1 час) необходимо зашкурить поднявшийся ворс тонкой наждачной бумагой и нанести второй и третий слои лака. При нанесении лак образует молочно-белую пленку, которая становится прозрачной по мере высыхания.

Применять при температуре не ниже 15° С. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. В течение первых двух недель не рекомендуется подвергать покрытие сильным механическим нагрузкам. Для нанесения методом распыления – вязкость лака увеличивают по требованию заказчика.

## НАНЕСЕНИЕ

Кистью, валиком, распылением

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 час до степени 3 при t+20° и относит. влажности воздуха 65%.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре выше 0° С. Не допускать замораживания.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

12 месяцев со дня изготовления