

## Лак ВАК ВД-АК-2405-031 для мебели

---

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Лак для мебели и столярных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначен для создания прозрачного бесцветного или тонированного покрытия I – III классов по ГОСТ 24404 на изделиях из массива сосны и березы, а также на фанере, шпоне. Может колероваться водными пигментными пастами, рекомендуемая система колерования – ВАК-КОЛОР
<b>СВОЙСТВА</b>	Высококачественный, профессиональный, акрилатный лак. Практически не имеет запаха, быстро высыхает, хорошо шлифуется. Имеет высокую адгезию, светостойкость. Стойкость к истиранию соответствует ГОСТ 2720.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Сухой остаток</b>	Около 33%
<b>Вязкость при поставке</b>	От 70-90с по ВЗ-4
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°С и относительной влажности 50%)</b>	Не более 45 мин. первый слой (толщина мокрой пленки – 100-120 мкм), не более 60 мин второй слой
<b>Толщина нанесения</b>	Рекомендуемая толщина нанесения – 2 слоя по 100-120 мкм мокрого слоя.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Блеск</b>	25-30 ед. по Гарднеру 60°
<b>Цвет</b>	бесцветный

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Шлифование, обеспыливание
<b>Рекомендуемая влажность поверхности</b>	Древесина и материалы на ее основе – от 8% до 12%
<b>Условия нанесения</b>	При температуре от +17°С
<b>Нанесение</b>	воздушным или безвоздушным распылением, Airmix.
<b>Хранение</b>	При температуре выше +5°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев

---

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.