

## Лак деревозащита ВАК-48ЛД Ольвия tex

**ПРИМЕНЕНИЕ** Предназначен для декоративно-защитных покрытий по дереву. Используется для наружных работ по древесине хвойных пород и внутренних работ по любым породам.

**СВОЙСТВА** Создает защитно-декоративное глящевое полупрозрачное влаго- и атмосферостойкое покрытие, подчеркивающее текстуру древесины. Эффективно защищает поверхности от биологического поражения плесневыми грибами (в том числе синевой), водорослями и другой микрофлорой. Защищает древесину от воздействия УФ-лучей. Лак и покрытие не имеют запаха, пожаровзрывобезопасны. Быстро сохнет. Покрытие не оказывает вредного влияния на здоровье людей и домашних животных.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Расход на один слой** 70-100 г/м.кв. На расход влияет впитывающая способность древесины. Меньший расход на строганной и бревенчатой поверхности.

**Сухой остаток** 14-18%

**Вязкость при поставке (по ВЗ-4)** 11-15 с

**Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)** Сушка каждого слоя при температуре +20°C и влажности 65% до 1 часа. Время высыхания варьирует в зависимости от толщины наносимого слоя и воздухообмена.

**Степень грибостойкости** по ГОСТ 9.050-70 метод Б и ГОСТ 9.048-87 - ПГхо

**Колеровка** бесцветный

**Разбавитель** Вода

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности** Наносить на сухую, очищенную от смол, пыли и грязи поверхность древесины.

**Условия нанесения** Наносить при температуре воздуха и подложки выше +10°C. Рекомендуемая влажность древесины – до 12%.

**Нанесение** Перед применением лак перемешать. Наносить на обработанную водоразбавляемым составом для защиты древесины, например Ольвия<sup>®</sup>tex, поверхность кистью, валиком или краскораспылителем не менее чем в 2 слоя в зависимости от желаемой степени водостойкости и глянца с промежуточной сушкой 1 час. Внутри помещений может использоваться как самостоятельное покрытие в 2-4 слоя. Перестает липнуть через 1 час. Полной твердости лак достигает через 3 дня, до этого не применять истирающее или царапающее воздействие.

**Очистка инструментов** До высыхания лака отмываются водой.

**Хранение** Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.