

Техническая характеристика

«Поликрэм - МДФ»

ТУ 2316-31953544-2002

ТИП

Вододисперсионный акриловый грунт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Порозаполняющая водная грунтовка для подготовки поверхности МДФ и ДВП перед окраской. Обработанная поверхность является несущей основой для последующей отделки эмалью «Экопласт», «Акрэм-Комфорт».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Разбавитель	вода
Расход	150-200 г/м ² в зависимости от способа нанесения
Содержание сухих веществ	57-62%
Плотность	1,2 г/см ³
Вязкость	не менее 30с по вискозиметру ВЗ-246

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением «Поликрэм МДФ» тщательно перемешивают. Поверхность перед нанесением очищают от пыли, грязи и жира. Температура обрабатываемой поверхности и лакокрасочного материала должна быть не ниже +15°C. После высыхания шероховатость и неровности на поверхности шлифуются, после удаления пыли поверхность готова к окрашиванию

НАНЕСЕНИЕ

Пневмораспылением, кистью

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1 час до степени 3 при t+20° и относит. влажности воздуха 65%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не ниже +5°C. Не допускать замораживания!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 12 месяцев со дня изготовления