

ЭмлакРегион

<https://emlakregion.ru>

emlakregion@mail.ru

краска АКРЭМ-ФАСАД ПОЛИТОН ФАСАДНАЯ

| | |
|-------------------|---|
| ОПИСАНИЕ | АКРЭМ™-ФАСАД-ПОЛИТОН – воднодисперсионная акриловая фасадная грунтовка-краска. |
| НАЗНАЧЕНИЕ | <p>Для наружных и внутренних работ. Для наружной промежуточной, а на неответственных объектах - финишной окраски (фасадов, потолков и стен в помещениях с повышенной влажностью).</p> <p>Применяется на штукатурных основах и кирпичных кладках всех типов, бетонных и газобетонных основах и по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы.</p> <p>Служит основой для последующего нанесения краски АКРЭМ™-ФАСАД.</p> <p>Обладает хорошими декоративными свойствами, долговечностью, паропроницаемостью.</p> |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------|
| ➤ Цвет: | белый, различные цвета по колерным картам ЗАО «Эмлак» и по согласованию с Заказчиком | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,20-1,35 |
| ➤ Глянец: | матовая | ➤ Степень перетира, не более, мкм: | 60 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : | 0,110-0,150 |
| ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 50-56 | ➤ Условная вязкость (по В3-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 50 |

НАНЕСЕНИЕ

| | |
|----------------------------------|---|
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ➤ тщательно перемешать; ➤ добавить, при необходимости, не более 5% воды; ➤ профильтровать; ➤ нанести на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-Ф и очищенную от пыли и грязи основу. |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | ➤ температура основы и воздуха не ниже 8°С; ➤ относительная влажность воздуха не выше 85%. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Кисть, валик, пневматическое распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством. |
| ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ | При температуре основы и воздуха 20°С и относительной влажности воздуха 65% – 1 час. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка-краска АКРЭМ™-ФАСАД-ПОЛИТОН пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

| | |
|-----------------|---|
| ХРАНЕНИЕ | В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°С. Допускается транспортировка при температуре до минус 20°С в течение месяца. Гарантийный срок хранения – 9 месяцев. |
|-----------------|---|