

Техническая характеристика  
**ГРУНТОВКИ ФЛ – 03К и ФЛ – 03Ж**  
ГОСТ 9109-81

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	ФЛ - 03 к предназначена для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов. ФЛ - 03ж предназначена также для грунтования оцинкованной стали и алюминиевых и магниевых сплавов.		
<b>СВОЙСТВА</b>	Покрытие обладает хорошей адгезией, коррозионно стойкое. Покрытие обладает высокой маслостойкостью .		
<b>ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b>	Грунтовки представляют суспензию пигментов и наполнителей в лаке на основе синтетических фенолоформальдегидных смол, модифицированных растительными маслами с добавлением растворителей . В грунтовки перед применением вводится сиккатив НФ -1 или ЖК -1 в количестве 4% от массы для сокращения времени сушки.		
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Цвет	ФЛ - 03 к ФЛ - 03 ж	коричневый желто-зеленый
	Массовая доля нелетучих веществ, %		
	ФЛ - 03 к		61±3
	ФЛ - 03 ж		58±3
	Степень перетира, мкм, не более		30-40
	Условная вязкость по ВЗ-246(4), с		40
	Время высыхания до степени 3, при 20±2° С, ч, не более		8
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более		1
	Прочность пленки при ударе, см, не менее		50
	Адгезия пленки, баллы, не более		1
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	Способ нанесения	кистью, пневматическим или безвоздушным распылителем	
Подготовка грунтовки непосредственно перед применением вводится сиккатив, тщательно перемешивают и разбавляют растворителями сольвентом или ксилолом			
	Расход грунтовки, г/м <sup>2</sup>		
	-пневматическим распылителем		100-120
	-безвоздушным распылителем		110-150
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК</b>	6 месяцев		