

## КРАСКА ВАК®-10ЖС-Р СТРУКТУРНАЯ ДЛЯ СТЕН НЕГОРЮЧАЯ

---

<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Предназначена для отделки стен в помещениях с нормальной влажностью. Применяется по минеральным поверхностям: по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, цементно-песчаной штукатурке.
<b>СВОЙСТВА</b>	Водоразбавляемая силикатная краска. <b>Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности КМ0 Сертификат соответствия RU С-RU.ПБ58.В.000649/20.</b> Образует рельефное фактурное негорючее покрытие. Быстро высыхает, не имеет запаха. Пожаровзрывобезопасна. Покрытие допускает легкую влажную протирку.
<hr/>	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Расход на один слой</b>	1000-2000 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания до степени «сухой на ощупь»</b>	не более 2 часов при температуре воздуха +20°C и влажности 65%
<b>Время окончательного высыхания покрытия</b>	Не более 20 часов при температуре воздуха +20°C и влажности 65%
<b>Состав</b>	Раствор силикатов, пигменты, наполнители, целевые добавки.
<b>Разбавитель</b>	вода
<hr/>	
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом ВАК®. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).
<b>Условия нанесения</b>	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску при необходимости перемешать. При необходимости разбавить водой <b>не более, чем на 2%</b> . Нанести на чистую сухую поверхность слоем минимально необходимой толщины, используя широкий шпатель из нержавеющей стали. Площадь нанесения должна быть такой, какую можно закрыть за 30 мин. После этого раскатать мохеровым валиком, длина ворса которого должна соответствовать желаемому рельефу покрытия. Возможно нанесение механическим способом с помощью специального текстурного пистолета-распылителя для нанесения фактурных материалов с соплом диаметром не менее 4 мм в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.
<b>Очистка инструментов</b>	До высыхания краски отмываются водой.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.
<hr/>	
<b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании на кожу промыть большим количеством воды. Избегать попадания в глаза. Беречь от детей. Использованную тару утилизировать как бытовые отходы.