

## грунт-эмаль РЖАВОЕД 3 в 1

**Грунт-эмаль** предназначена для защиты от коррозии металлических конструкций, углеродистых сталей, конструкций из нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия и его сплавов (применение на грунт) и других материалов (бетон, дерево), эксплуатируемых при температуре от -60°C до + 40°C.

Идеально подходит для окрашивания металлических поверхностей, очистка которых от ржавчины (не более 100 мкм) затруднена.

**Свойства:** Атмосферостойкая, с высокой кроющей способностью, быстро сохнущая, водоотталкивающая. Не требует грунта. Содержит преобразователь ржавчины. Может сверху перекрываться лакокрасочными материалами на основе ПФ, МЛ, ГФ, ХС, ЭП и других основах. Практически совместима со всеми схемами окраски.

**Цвет:** белый, серый, черный, синий, кр.– коричневый, зеленый, желтый (по заказу)

**Расход:** 150 г/м<sup>2</sup> на один слой покрытия на гладкой поверхности. На шероховатых поверхностях расход возрастает. Точный расход определяется методом пробного окрашивания.

**Нанесение:** ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ДО ПОЛНОЙ ОДНОРОДНОСТИ ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ, после чего выдерживают перед нанесением около 30 минут до исчезновения пузырей. Осадок на дне тары не допускается.

**Поверхность:** Поверхность, подлежащую окраске, необходимо очистить от различного рода загрязнений, рыхлой ржавчины и слабо державшейся окалины. Очистка может быть произведена ручным или механизированным инструментом. Специального обезжиривания не требуется. Допускается на поверхности металла наличие плотно сцепленной ржавчины и окалины толщиной не более 100 мкм. Для дополнительного обезжиривания используйте растворитель.

**Способы нанесения:** Кистью, валиком или краскораспылителем. Материал пригоден для нанесения методом безвоздушного распыления. Наносится по ржавчине (не более 100 мкм) без грунта в два слоя. Минимально допустимая температура нанесения: Не работать при температуре ниже -10°C. Не наносить на обледенелую поверхность.

**Время высыхания:** от +5°C до +35°C составляет 20-60 минут до степени «3».

**Разбавитель:** Ксилол, 646, 647, Р-4 Допускается разбавление не более 10% от общего объема.

**Техника безопасности:** Обращаться с осторожностью. Грунт-эмаль является пожароопасной. При проведении работ необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. При попадании на кожу смыть уайт - спиритом, затем большим количеством воды. Запрещается использовать вблизи открытого огня.

**Срок годности:** Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.