

грунтовка ПОЛИКРЭМ - РЕСТАВРАТОР

ОПИСАНИЕ	ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР – воднодисперсионная грунтовка на специальной полимерной дисперсии.		
НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних реставрационных работ. Для грунтования новых штукатурных основ (потолков и стен), закрепления старых, по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы. Обладает глубокопроникающей способностью, высокой паропроницаемостью. Обеспечивает выравнивание впитывающей способности основы и адгезии финишного покрытия, существенно уменьшая его расход. Для улучшения свойств цементных и известковых растворов. Входит в красочную программу АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	➤ Цвет: бесцветный	➤ Плотность, г/см ³ :	1,02
	➤ Разбавитель: вода	➤ Расход на один слой, кг/м ² :	0,090-0,130
	➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: 11-13		
НАНЕСЕНИЕ			
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	➤ перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибком или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ; ➤ тщательно перемешать; ➤ профильтровать; ➤ разбавить водой в соотношении 1:1 (для грунтования) или 1:2 (для цементных и известковых растворов); ➤ нанести в 1-2 слоя на очищенную (от пыли, грязи, жира, неплотнoderжающихся частиц красочного, шпатлевочного или штукатурного слоя) основу.		
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ температура основы и воздуха не ниже 15°C; ➤ относительная влажность воздуха не выше 85%.		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик пневматическое распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.		
ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ	При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.		
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Грунтовка ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.		
ХРАНЕНИЕ	В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.		

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.