

Шпатлевка ШПАКРЭМ - РЕСТАВРАТОР

ОПИСАНИЕ	ШПАКРЭМ-РЕСТАВРАТОР – воднодисперсионная акриловая шпатлевка.		
НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних реставрационных работ. Для исправления дефектов и выравнивания штукатурных основ (потолков и стен). Обладает высокой долговечностью, высокой паропроницаемостью, не содержит цемент . Входит в красочную программу АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	➤ Цвет: белый	➤ Плотность, г/см³:	1,7
	➤ Разбавитель: вода	➤ Расход на один слой толщиной 1 мм, кг/м²:	1,400-1,500
	➤ Способность шлифоваться: хорошо шлифуется всухую	➤ Толщина одного слоя, мм:	1–2
	➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	70–75	
НАНЕСЕНИЕ			
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	➤ тщательно перемешать; ➤ при необходимости разбавить водой, не более 5%; ➤ нанести на грунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР и очищенную от пыли и грязи основу; ➤ допускается нанесение 2-3 слоев.		
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ температура основы и воздуха не ниже 15°C; ➤ относительная влажность воздуха не выше 85%.		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Шпателем. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.		
ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ	При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65%: – 3 часа (каждого шпатлевочного слоя) – 24 часа (перед нанесением красочного слоя) Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.		
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ			
	Шпатлевка ШПАКРЭМ-РЕСТАВРАТОР пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.		
ХРАНЕНИЕ	В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.		

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.