

грунтовка ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН

ОПИСАНИЕ ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН – грунтовка и гидрофобизатор на основе водных эмульсий полимерных смол (силиконовых, акриловых).

НАЗНАЧЕНИЕ Для наружных и внутренних работ.

Гидрофобизация минеральных основ (штукатурных основ и кирпичных кладок всех типов, мягких и средних известняков и т. д.).

Для грунтования новых пористых водопоглощающих неокрашенных минеральных основ, закрепления старых, по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы. Обеспечивает выравнивание впитывающей способности основы и адгезию финишного покрытия, существенно уменьшает его расход. Улучшает декоративные свойства кирпичной кладки и мягких известняков.

Входит в красочные программы АКРЭМ™-ФАСАД-СИЛИКОН и АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ.

Обладает глубокопроникающей способностью, очень высокими паропроницаемостью (Sd<0,05 м) и долговечностью (разрешение КГИОП с 2004 г.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|----------------|-------------|--|-------------|
| ➤ Цвет: | бесцветный | ➤ Плотность, г/см ³ : | 0,95-1,05 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : | 0,110-0,150 |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибом или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ;
- тщательно перемешать;
- профильтровать;
- нанести в 1-2 слоя на очищенную (от пыли, грязи, жира, неплотнoderжающихся частиц красочного, шпатлевочного или штукатурного слоя) основу.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура окрашиваемой поверхности и воздуха не ниже 5°C;
- относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, пневматическое распыление.

Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ

При температуре воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 24 часа.

Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ

В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.

Не допускать замораживания!

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.